



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**

Россия, 249038, г. Обнинск, Калужской обл., ул. Любого, д. 9а

☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66

E-mail: mck@stroyinf.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.

Утверждаю
Руководитель испытательного центра
_____ Т.Н. Гудзь
_____ 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 125/2016
(30.05.2016)

Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA ARTLINE» со стеклопакетами
Код ОКП	57 7200
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99
Заявитель	АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»
Адрес заявителя	Россия, 141070, г. Королев, Московская обл., ул. Циолковского, д. 27, пом. VI
Адрес, где производился отбор образцов	ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» Россия, 141326, Московская область, Сергиево-Посадский р-он, с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 35
Акт отбора образцов	от 11.04.2016 № 05-3135/7
Описание продукции (идентификация)	Образцы блоков оконных из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М ₁ -16-6SGSolar, двухстворчатые (обе створки с поворотнo-откидным открыванием), три контура уплотнения, ширина профиля 82 мм
Начало испытаний	22.04.2016
Окончание испытаний	30.05.2016
Результаты испытаний	Приведены в приложениях 1 – 7 на 11 листах

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: 249000, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1

Средства испытаний	Стенд для динамических испытаний (проект 372.000); машина для испытаний на сопротивление статнагрузке (проект 352.000); рулетка измерительная металлическая; линейка поверочная; штангенциркуль ШЦЦ- II-200-0,1; щупы
Цель испытаний	Сертификация
НД на методы испытаний	ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 24033-80, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 30674-99 пп. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.6.16, 5.2.2 - 5.2.8, 5.8.5, 5.8.7, 5.9.6 ГОСТ 23166-99 пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.4 с поправкой, 5.3.1 (по показателям безотказности оконных приборов и петель, сопротивления статическим нагрузкам)
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЕЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ И ВНЕШНИЙ ВИД ОКОННЫХ БЛОКОВ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на про- дукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стек- лопакетами И4-14-4М1- 16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Предельные от- клонения номи- нальных габарит- ных размеров, мм высота/ширина	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.2 ГОСТ 23166-99 п. 5.2.2	Не более +2,0 -1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3	H = -1,0 B = +1,0	Соответствует
	ОП ОСП.03	Предельные от- клонения номи- нальных внутрен- них размеров ко- робок, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3 ГОСТ 23166- 99 п. 5.2.3	Не более +2,0 -1,0		H = +1,0 B = +1,0	Соответствует
	ОП ОСП.03	Отклонение от прямолинейности кромки деталей рамочных элемен- тов, мм/м	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.8 ГОСТ 23166- 99 п. 5.2.3	Не более 1,0		0,4	Соответствует
	ОП ОСП.03	Разность длин диа- гоналей прямо- угольных рамоч- ных элементов при длине створки бо- лее 1400 мм, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3 ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3	Не более 3,0		1,0 1,0	Соответствует

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Перепад лицевых поверхностей (проемы) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей корыток и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.4 ГОСТ 23166-99 п. 5.2.7	Не более 0,7	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3	0,35	Соответствует
	ОП ОСП.03	Предельные отклонения номинальных наружных размеров створок, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3 ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3	Не более ±1,0		H = 0 B = 0	Соответствует
	ОП ОСП.03	Провисание открывающихся элементов в собранном изделии, мм/м	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.6 ГОСТ 23166-99 п. 5.2.6	Не более 1,5		1,2	Соответствует

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М1-16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Зазор под наплавом для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3	Не более +1,0/-0,5	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3	0,85	Соответствует
	ОП ОСП.03	Предельные отклонения номинальных размеров расположения приборной петель, мм	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3 ГОСТ 21366-99 п. 5.2.3	Не более ±1,0		+0,4	Соответствует
	ОП ОСП.03	Отклонение номинального размера расстояния между наплавками смежных закрытых створок, мм/м длины притвора	ГОСТ 30674-99 п. 5.2.7 ГОСТ 21366-99 п. 5.2.5	Не более 1,0		1,0	Соответствует
	ОП ОСП.03	Цвет	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5, п. 5.5.2	Белый, окрашенный в массу	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.4	Белый	Соответствует
	ОП ОСП.03	Дефекты поверхности ПВХ профилей	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5	Допускается наличие: риски, царапины, усадочные раковины	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.4	Дефекты на лицевых поверхностях отсутствуют	Соответствует

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М1-16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Сварные швы	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5	Отсутствие: поджогов, трещин, непроваренных участков	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5	Отсутствуют	Соответствует
	ОП ОСП.03	Цвет ПВХ профилей в местах сварки	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5	Отсутствие изменения цвета	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5	Отсутствует	Соответствует
	ОП ОСП.03	Защита поверхности ПВХ профиля	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.6	Наличие защитной самоклеющейся пленки на поверхности профилей	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1	Присутствует	Соответствует
	ОП ОСП.03	Водостойные отверстия	ГОСТ 30674-99 п. 5.9.6	Нижние профили коробок должны иметь не менее 2-х водостойных отверстий размерами не менее (5x20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1	Два водостойных отверстия размерами 5x20 мм с расстоянием между ними 600 мм	Соответствует

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ARTLINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М1-16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Уплотняющие прокладки	ГОСТ 30674-99 п. 5.6.16	Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5	Прилегание уплотняющих прокладок плотное	Соответствует
	ОП ОСП.03	Запирающие приборы	ГОСТ 30674-99 п. 5.8.5	Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов. Открывание и запирание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто»	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5	Открывание и закрывание плавное, без заеданий. Ручки самопроизвольно не перемещаются. Запирание надежное	Соответствует

Начальник испытательной лаборатории



О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

Приложение 2

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ЗАПОРНЫЕ ПРИБОРЫ И РУЧКИ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ART-LINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Соппротивление статической нагрузки, действующей на запорные приборы и ручки, Н	ГОСТ 30674-99 п. 5.8.7 ГОСТ 23166-99 п. 5.4.4	Не менее 500	ГОСТ 24033-80 п. 2.4	500 разрушений нет	Соответствует

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

Приложение 3

БЕЗОТКАЗНОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ И ПЕТЕЛЬ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ART-LINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4М ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 5.3.1	20000	ГОСТ 24033-80 п. 2.1	20000 повреждений нет	Соответствует
		Изменение диагоналей, %				Изменение диагоналей отсутствует	
		Изменение зазора между створкой и коробкой, мм/м				Не более 0,5 на 1 м длины	

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус



Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ПЛОСКОСТИ СТВОРКИ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ART-LINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4M ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Сопротивление статической нагрузки, действующей в плоскости створки, Н	30674-99 п. 5.3.2 ГОСТ 23166-99	Не менее 1000	ГОСТ 24033-80 п. 2.2	1000 разрушений нет	Соответствует
		Изменение диагоналей, %	п. 5.3.1 табл. 4			Не более ±0,1	
		Изменение зазора между створкой и коробкой, мм/м				Не более +0,5	

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

**СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ СТВОРКИ**

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ART-LINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4M ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Соппротивление статической нагрузке перпендикулярно плоскости створки, Н	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.2 ГОСТ 23166-99 п. 5.3.1	Не менее 250	ГОСТ 24033-80 п. 2.3	250 разрушений нет	Соответствует
		Остаточное перемещение угла створки, % от ширины створки				Не более 0,5	

Начальник испытательной лаборатории



О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.



А.В. Корочкин

Приложение 6

УСИЛИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ К СТВОРКЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA ART-LINE» с двухкамерными стеклопакетами И4-14-4M ₁ -16-6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Усилие, прикладываемое к створке при открывании, Н	ГОСТ 30674-99 п. 5.8.7 ГОСТ 23166-99 поправка п. 5.4.4	Не более 50	ГОСТ 30674-99 п. 7.3.7	34	Соответствует

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

УСИЛИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ К СТОРКЕ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДО ТРЕБУЕМОГО СЖАТИЯ УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДOK

Сведения об образцах		Измеряемый по- казатель (ИП) ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей си- стемы «VEKA ART- LINE» с двухкамер- ными стеклопакетами И4-14-4M ₁ -16- 6SGSolar ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.03	Усилие, при- кладываемое к сторке при за- крывании до тре- буемого сжатия уплотняющих прокладок, Н	ГОСТ 30674-99 п. 5.8.7 ГОСТ 23166-99 п. 5.4.4	Не более 120	ГОСТ 30674-99 п.7.3.7	72	Соответствует

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин